

## **SPECIFIKIMET TEKNIKE**

**OBJEKTI : "RIPARIM TROTUARI SHESHI TAHIR SINANI . B.CURRI"**

# 1 TABELA E PËRMBAJTJES

## Contents

1	TABELA E PËRMBAJTJES .....	2
1.1	Të përgjithshme .....	4
1.2	Zëvendësimet.....	4
1.3	Dokumentat dhe vizatimet.....	4
1.4	Kostot e Sipërmarrësit për mobilizim dhe punime të përkoheshme.....	4
1.5	Hyrja në sheshin e ndërtimit.....	5
1.6	Furnizimi me ujë.....	5
1.7	Furnizimi me enërgji elektrike .....	5
1.8	Piketimi i punimeve.....	5
1.9	Fotografitë e sheshit të ndërtimit .....	6
1.10	Bashkëpunimi në zonë.....	6
1.11	Mbrojtja e punës dhe e publikut.....	6
1.12	Mbrojtja e ambientit .....	7
1.13	Transporti dhe magazinimi i materialeve.....	7
1.14	Sheshi për magazinim.....	7
1.15	Kopjimi i vizatimeve (Vizatimet siç është zbatuar) .....	7
1.16	Pastrimi përfundimtar i zonës.....	8
1.17	Provat .....	8
2	BETONET .....	10
2.1	Të përgjithshme .....	10
2.2	Kontrolli i cilesise.....	11
2.3	Puna përgatitore dhe inspektimi .....	11
2.4	Materialet .....	11
2.5	Kerkesat për përzjerjen e betonit .....	15
2.6	Matja e materialeve .....	17
2.7	Metodat e përzjerjes .....	17
2.8	Provat e fortësise gjatë punës .....	17
2.9	Transportimi i betonit.....	18
2.10	Hedhja dhe ngjeshja e betonit.....	18
2.11	Betonim në kohë të nxeh të .....	19
2.12	Kujdesi për betonin .....	20

2.13	Forcimi i betonit .....	20
2.14	Kallëpet ose armaturat .....	20
2.15	Ndërtimi dhe cilësia e armaturës .....	21
2.16	Heqja e armaturës .....	22
2.17	Betoni i parapërgatitur .....	23
2.18	Pllakat e betonit .....	24
3	PUNIMET E SHTRESAVE .....	25

## **1.1 Të përgjithshme**

Paragrafët në këtë kapitull janë plotësuese të detajeve të dhëna në Kushtet e Kontratës.

## **1.2 Zëvendësimet**

Zëvendësimi i materialeve të specifikuara në Dokumentin e Kontratës do të bëhen vetëm me aprovimin e Mbikqyrësit të Punimeve nëse materiali i propozuar për tu zëvendësuar është i njëjtë ose më i mirë se materialet e specifikuara; ose nëse materialet e specifikuara nuk mund të sillen në sheshin e ndërtimit në kohë përfunduar punimet e Kontratës për shkak të kushtëve jashtë kontrollit të Sipërmarrësit. Që kjo të merret në konsideratë, kërkesa për zëvendësim do të shoqërohet me një dokument dëshmi të cilësisë, në formën e kuotimit të certifikuar dhe të datës së garancisë së dorëzimit nga furnizuesit e të dy materialeve, si të materialit të specifikuar ashtu edhe të atij që propozohet të ndryshohet.

## **1.3 Dokumentat dhe vizatimet**

Sipërmarrësi do të verifikoje të gjitha dimensionët, sasitë dhe detajet të treguara në Vizatimet, Grafikët, ose të dhëna të tjera dhe Punëdhënësi nuk do të mbaje përgjegjësi për ndonjë mangësi ose mospërputhje të gjetur në to. Mosbulimi ose korrigimi i gabimeve ose mospërputhjeve nuk do ta lehtesoje Sipërmarrësin nga përgjegjësia për punë të pakënaqshme. Sipërmarrësi do të marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë në bërjen e llogaritjeve të madhësive, llojeve dhe sasicëve të materialeve dhe pajisjeve të përfshira në punën që duhet bërë sipas Kontratës. Ai nuk do të lejohet të ketë avantazhe nga ndonjë gabim ose mospërputhje, ndërsa një udhëzim i plotë do të jepet nga Punëdhënësi nëse gabime të tillë ose mospërputhje do të zbulohen.

## **1.4 Kostot e Sipërmarrësit për mobilizim dhe punime të përkoheshme**

Do të kihet parasysh që Sipërmarrësit nuk do t'i bëhet asnjë pagesë mbi çmimet njësi të kuotuara për kostot e mobilizimit d.m.th. për sigurimin e transportit, dritë, enërgjinë, veglat dhe pajisjet, ose për furnizimin e godinës dhe mirëmbajtjen e impjantëve të ndërtimit, rrugëve të hyrjes, të komoditëtëve sanitare heqje e mbeturinave, punën, furnizimin me ujë, mbrojtjen kundra zjarrit, bangot e punës, rojet, rrjetin të telefonik si dhe struktura të tjera të përkohëshme, pajisje dhe matërvale, ose për kujdesin mjeksor dhe mbrojtjen e shëndetit, ose për patrullat dhe rojet, ose për ndonjë shërbim tjetër, lehtësi, gjëra, ose materiale të nevojshme ose që kërkohen për zbatimin e punimeve në përputhje me atë që është parashikuar në Kontratë.

## **1.5 Hyrja në sheshin e ndërtimit**

Sipërmarrësi duhet të organizoje punën për ndërtimin, mirëmbajtjen dhe më pas të spostojë dhe ta rivendosë çdo rruge hyrje që do të duhet në lidhje me zbatimin e punimeve. Zhvendosja do të përfshijë përshtatjen e zonës me çdo rrugë hyrje dhe së paku me shkallë sigurie, qëndrushmërie dhe të kullimit të ujrale sipërfaqesorë të njëjtë me atë që ekzistontë përpara se Sipërmarrësi të hyntë në Shesh.

## **1.6 Furnizimi me ujë**

Uji, që nëvojitet për zbatimin e punimeve, do të merret nga rrjeti kryesor nëpërmjet një matësi në pikën me të afert të mundshme. Sipërmarrësi do të shtrijë rrjetin e vet të përkohshëm të tubacioneve. Lidhjet me rrjetin kryesor dhe kostot për këtë do të paguhen nga Sipërmarrësi. Në rastet kur nuk ka mundësi lidhje me rrjetin kryesor, Sipërmarrësi duhet të bëjë vetë përpjekjet për furnizimin me ujë higjenikisht të pastër dhe të pijshëm për punëtorët dhe punimet.

## **1.7 Furnizimi me enërgji elektrike**

Sipërmarrësi do të bëje përpjekjet dhe me shpenzimet e tij për furnizimin me enërgji elektrike në kantjer, si me kontraktim me KESH – in, kur lidhjet me rrjetin kryesor lokal janë të mundura, ose duke parashikuar gjenératorin e vet për të përbushur kërkesat.

## **1.8 Pikitimi i punimeve**

Sipërmarrësi, me shpenzimet e tij duhet të bëjë ndërtimin e modinave dhe të piketave siç kërkohet, në përputhje me informacionin bazë të Punëdhënësit, dhe do të jetë përgjegjësi i vetëm përpikmërinë.

Sipërmarrësi do të jetë përgjegjës për të kontrolluar dhe verifikuar informacionin bazë që i është dhënë dhe në asnje mënyrë nuk do të lehtësohet nga përgjegjësia e tij nëse një informacion i tillë është i mangët, jo autentik ose jo korrekt. Ai ndërkohe do të jetë subjekti që do të kontrollohet dhe rishikohet nga Punëdhënësi, dhe nëasnje rast nuk i jepet e drejta të bëjë ndryshime në vizatimet e kontratës për asnje lloj kompensimi për korrigjimet e gabimeve ose të mangësive. Sipërmarrësi do të furnizojë dhe mirëmbajë me shpenzimet e tij, rrethimin dhe materiale të tjera të tillë dhe të jape asistënca nëpërmjet një stafi të kualifikuar siç mund të kërkohet nga Punëdhënësi për kontrollin e modinave dhe piketave.

Sipërmarrësi do të ruajë të gjitha pikat e akseve, modinat, shenjat e kuotave, të bëra ose të vendosura gjatë punës, të mbulojë koston e rivendosjes së tyre nëse ato dëmtohen dhe të mbulojë të gjitha shpenzimet për ndreqjen e punës së bërë jo mirë për shkak të

mosmirëmbajtjes ose mbrojtjes ose spostimit pa autorizim të këtyre pikave të vendosura, modinave dhe piketave.

Përpara cdo aktiviteti ndërtimor, Sipërmarrësi do të këtë linjat e furnizimit me uje dhe enërgji elektrike të vendosura në tërrën, të drejtën e kalimit të qartë dhe të sheshuar, gati për fillimin e punimeve. Çdo punë e bërë jashtë akseve, kuotave dhe kufijve të treguara në vizatime ose të mosmiratuar nga Punëdhënësi nuk do të paguhet, dhe Sipërmarrësi do të mbuloje me shpenzimet e tij gjermimet shtesë gjithmonë nën drejtimin e Mbikqyrësit të Punimeve.

### 1.9 Fotografitë e sheshit të ndërtimit

Sipërmarrësi duhet të bëjë fotografi me ngjyra sipas udhëzimeve të Mbikqyrësit të Punimeve në vendet e punës për të demostruar kushtët e sheshit përpara fillimit progresin gjatë punës së ndërtimit dhe mbas përfundimit të punimeve. Nuk do të bëhen pagesa për fotografimin e kantierit të punimeve pasi këto shpenzime janë parashikuar të mbulohen nën koston administartive të Sipërmarrësit.

### 1.10 Bashkëpunimi në zonë

Ndërtimi do të bëhet në zona të kufizuara. Sipërmarrësi duhet të ketë veçanërisht kujdes në:

Nevojen për të mirëmbajtur shërbimet ekzistuese dhe mundësitë e kalimit për banoret dhe tregtarët që janë në zonë, gjatë periudhës së ndërtimit.

Prezencën e mundshme të kontraktorëve të tjerë në zonë me të cilët do të koordinohet puna.

E gjithë puna, do të bëhet në një mënyrë të tillë, që të lejojë hyrjen dhe përballimin e të gjithë pajisjeve të mundshme për ndonjë Kontraktor tjetër dhe punëtorëve të tij, stafin e Punëdhënësit si edhe të çdo punonjësi që mund të punësohet në zbatim dhe/ose punimet në zonë ose pranë saj për çdo objekt që ka lidhje me Kontratën ose çdo gjë tjetër.

Në përgatitjen e programit të tij të punës, Sipërmarrësi gjatë gjithë kohës do të bëjë llogari të plotë dhe do të kooperojë me programin e punës së Kontraktorëve të tjerë, në mënyrë që të shkaktojë një minimum intérference më ta dhe me publikun.

### 1.11 Mbrojtja e punës dhe e publikut

Sipërmarrësi do të marë masa paraprake për mbrojtjen e punëtorëve të punësuar dhe të jetës publike si edhe të pasurive në dhe rrëth sheshit të ndertimit. Masat e sigurimit

paraprak të ligjeve të aplikushme, kodeve të ndertesave dhe të ndërtimit do të respektohen. Makinëritë, pajisjet dhe cdo rrezik do të kqyren ose eliminohen në përputhje me masat paraprake të sigurimit.

Gjatë zbatimit të punimeve Sipërmarrësi, me shpenzimet e veta, duhet të vendosi dhe të mirëmbaje gjatë natës pengesa të tilla dhe drita të cilat do të parandalojnë në mënyrë efektive aksidentët. Sipërmarrësi duhet të sigurojë pengesa të përshtatëshme, shenja me drithë të kuqë "rrezik" ose "kujdes" dhe vrojtues në të gjitha vendet ku punimet mund të shkaktojnë çrregullime të trafikut normal ose që përbëjnë në ndonjë mënyre rrezik për publikun

### 1.12 Mbrojtja e ambientit

Sipërmarrësi, me shpenzimet e veta, duhet të ndërmarrë të gjithë veprimet e mundshme për të siguarar që ambienti lokal i sheshit të ruhet dhe që linjat e ujit, toka dhe ajri (duke përfshirë edhe zhurmat) të jenë të pastra nga ndotja për shkak të punimeve të kryera. Mosplotësimi i kësaj klauzole në bazë të evidentimit nga Mbikqyrësi i Punimeve, mund të çojë në ndërprerjen e kontratës.

### 1.13 Transporti dhe magazinimi i materialeve

Transporti i çdo materiali nga Sipërmarrësi do të bëhet me makina të përshtateshme të cilat kur ngarkohen nuk shkaktojnë derdhje dhe e gjithë ngarkesa të jetë e siguruar. Ndonjë makinë që nuk plotëson këtë kërkesë ose ndonjë nga rregullat ose ligjet e qarkullimit do të hiqët nga kantjeri. Të gjitha materialet që sillen nga Sipërmarrësi, duhet të stivohen ose të magazinoohen në mënyrë të përshtatëshme për t'i mbrojtur nga rrëshqitjet, dëmtimet, thyerjet, vjedhjet dhe në dispozicion, për tu kontrolluar nga Mbikqyrësi i Punimeve në çdo kohë.

### 1.14 Sheshi për magazinim

Sipërmarrësi duhet të bëjë me shpenzimet e tij marrjen me qira ose blerjen e një terreni të mjaftueshëm për ngritjen e magazinave me shpenzimet e tij.

### 1.15 Kopimi i vizatimeve (Vizatimet siç është zbatuar)

Sipërmarrësi duhet të përgatisë vizatimet për të gjitha punimet "sic janë faktikisht zbatuar" në térren. Vizatimet do të bëhen në një standart të ngjashëm me atë të vizatimeve të Kontratës.

Gjatë zbatimit të punimeve në kantier, Sipërmarrësi do të ruaje të gjithë informacionin e nevojshëm për përgatitjen e "Vizatimeve siç është zbatuar". Do të shënoje në mënyrë të

qartë vizatimet dhe të gjitha dokumentat e tjera të cilat mbulojnë punën e vazhdueshme të përfunduar, material i cili do të jetë i disponueshmë në cdo kohë gjatë zbatimit për Menaxherin e Projektit. Këto vizatime do të azhornohen në mënyre të vazhdueshme dhe do t'i dorëzohen Mbikqyrësit të Punimeve çdo muaj për aprovim, pasi Punimet të kenë përfunduar, së bashku me kopjen përfundimtare. Materiali mëjor do të dorezohet në kopje letër.

Vizatimet e riproduara do të përfshijnë pozicionin dhe shtrirjen e të gjithë konstruksionëve mbajtëse të lëna gjatë gjermimeve dhe vendosjen ekzaktë të të gjitha sherbimeve që janë ndeshur gjatë ndërtimit. Sipërmarrësi gjithashtu duhet të përgatise seksionët e profilit gjatësor të rishikuar, pajisur me shënimet që tregojnë shtresat e tokës që hasen gjatë të gjitha punimeve të germimit.

Si përfundim, kopjet e riproduara të Vizatimeve “sic éshtë zbatuar” do t'i dorëzohen Mbikqyrësit të Punimeve për aprovim. Vizatimet “sic éshtë zbatuar” të aprovuara, do të bëhen pronë e Punëdhënësit.

Nuk do të bëhen pagesa për bërjen e Vizatimeve “sic éshtë zbatuar” dhe Manualeve, pasi kosto e tyre éshtë parashikuar të mbulohet nga shpenzimet administrative të Sipërmarrësit.

## 1.16 Pastrimi përfundimtar i zonës

Në përfundim të punës, sa herë që éshtë e aplikueshme Sipërmarrësi, me shpenzimet e tij, duhet të pastroje dhe të heqë nga sheshi të gjitha impiantët ndërtimore, materialet që kanë tepruar, mbeturinat, skeleritë dhe ndertimet e përkohëshme të çdo lloji dhe të lëre sheshin e tërë dhe veprat të pastra dhe në kondita të pranueshme. Pagesa përfundimtare e Kontratës do të mbahet deri sa kjo të realizohet dhe pasi të jepet miratimi nga Mbikqyrësi i Punimeve.

## 1.17 Provat

Ky seksion përfqëson procedurat e kryerjes së provave për materialjet me qëllim që të siguroje dhe përputhje me kerkesat e Specifikimeve.

Tipi dhe Zbatimi i Provave

Do të kryhen provat e me poshtme:

Përbajtja e Ujit  
Densiteti Specifik

Indeksi i Plasticitetit  
Densiteti në gjendje të thatë (Metoda e Zëvendësimit me Rërë)

Shpërndarja Sipas Madhësisë së Grimcave (Sitja)  
Proktori i Modifikuar dhe Normal  
CBR (California Bearing Ratio)

Provat e Bitumit  
Provat e Betonit (Thermimi i Kampionëve)

#### Standartët për Kryerjen e Provave

Të gjitha provat do të behen në përputhje me metodat standartë shqiptare ose me të tjera ndërkontrolluese të aprovuara.

#### Marrja e Kampionëve edhe Numri i Provave

Metoda e marrjes së kampionëve do të jetë sic është specifikuar në metodat e aplikueshme të marrjes së kampionëve dhe të kryerjes së provave ose sic udhëzohet nga Mbikqyrësit të Punimeve.

Frekuencë e kryerjes së provave do të përputhet me treguesit në Specifikimet Teknikë dhe nëse nuk gjendet atje, do të jepet nga Mbikqyrësit të Punimeve. Marrja e ndonjë kampioni shtese mund të udhëzohet nga Mbikqyrësit të Punimeve.

Enë të tilla si canta, kova e të tjera, do të kampioneve do Jepen nga Sipërmarrësi. Marrja e të kryhet nga Sipërmarrësi në Mbikqyrësit të Punimeve. vendet dhe përiudhat që udhëzon e Marrja, transportimi bëhet nga Sipërmarrësi. sjellja e tyre në laborator do të Nderprerja e Punimeve

Ndërprerja e punimeve për arsyet e marrjes se kampionëve do të përfshihet në grafikun e punimeve të Sipërmarrësit. Nuk do të pranohet asnjë ankesë nga ndërprerja e punimeve, për shkak të marrjes së kampionëve.

Provat në laborator, do të bëhen në një kohë të përshtatshme me metodën e përshkruar.

#### Provat e Kryera nga Sipërmarrësi

Për arsyet krasimi, Sipërmarrësi është i lirë të kryeje vetë ndonjë prej provave. Rezultatët e provave të tillë do të pranohen vetëm kur të kryhen në një laborator të aprovuar me shkrim nga Mbikqyrësit të Punimeve. Të gjitha shpenzimet e provave të tillë pavarësisht se nga vijnë rezultatët do të mbulohen nga Sipërmarrësi.

të jenë të përmasave dhe me tregues të vecantë si alumin apo hekur. Postërat e aluminit do lihen të pagjyrosura. Postërat e hekurit do galvanizohen në pepruthje me kerkesat e AASHTO M 111. Masat dhe Pagesat

Pagesat për punimet e specifikuara në ketë seksion të Specifikimeve duhet të projektohen për shenjat e hequra me vlerat e përcaktuara në Preventiva sipas zerave të rruges për sinjalistike. Shenjat e përmasave po ketyre përmasave dhe numri postërash mund të grupohet sipas një pagese të një zeri të vetëm që do tregoje numrin e identifikimit për shenja të ndryshme apo klasifikim shenjash(s) për secilen që i referohet zeri.

## 2 BETONET

### 2.1 Të përgjithshme

Puna e mbuluar nga ky seksion i specifikimeve konsiston në furnizimin e gjithe kantierit, punën, pajisjet, veglat dhe materialet, dhe kryerjen e të gjitha punimeve, në lidhje me hedhjen, kujdesin, përfundimin e punës se betonit dhe hekurin e armimit në përputhje rigoroze me ketë kapitull të specifikimeve dhe projekt zbatimin.

Në fillim të Kontratës Sipërmarrësi duhet të paraqëse për miratim tëk Mbikqyrësi i Punimeve një njoftim për metodat duke detauar, në lidhje me kerkesat e ketyre Specifikimeve, propozimet e tij për organizimin e aktivitetëve të betonimit në shesh (tërrën). Njoftimi i metodave do të përfshije ceshtjet e meposhtme:

Njësia e prodhimit e propozuar

Vendosja dhe shtrirja e paisjeve të prodhimit të betonit

Metodat e propozuara për organizimin e paisjeve të prodhimit të betonit Procedurat e kontrollit të cilesise se betonit dhe materialeve të betonit

## Transporti dhe hedhja e betonit

Detaje të punës se berjes se kallepeve duke përfshire kohen e heqjes se kallepeve dhe procedurat përmes mbështetjen e përkohshme të trareve dhe të soletave.

### 2.2 Kontrolli i cilesise

Sipërmarrësi do të punësoje inxhinier të kualifikuar, të specializuar dhe me ekspérience, i cili do të jetë përgjegjes përmes kontrollin e cilesise të gjinive betonit. Materialet dhe mjeshtëria e përdorur në punimet e betonit duhet të jetë e një cilesie sa me të lartë që të jetë e mundur, prandaj vetëm pësonël me ekspérience dhe aftësi të plotë në ketë katégorie punimesh do të punoheshet përmes punës që përfshin ky seksion specifikimesh.

### 2.3 Puna përgatitore dhe inspektimi

Përpara se të jetë kryer ndonjë proces i përgatitjes se llacit ose betonit, zona brenda armaturave (ose sipërfaqe të tjera sipas zbatimit) duhet të jetë pastruar shume mire me uje ose me ajer të komprimuar. Cfaredo që ka të beje me ketë proces duhet të përgatitët sic të specifikuar.

Asnjë proces betonimi nuk duhet të kryhet derisa Mbikqyrësi i Punimeve të ketë inspektuar dhe aprovuar (në se është e mundur) germimin, masat e marra përmes mbrojtjen nga kushtet atmosferike, masat përmes shpërndarjen e ujit përmes freskim dhe staxhionim, armaturat, ndalimin e ujit, fugat ndertimore dhe fiksimin e fundeve dhe masa të tjera, armimin dhe ceshtje të tjera që duhet të fiksohen, si dhe të gjitha materialet e tjera përmes betonimin dhe masa të tjera në përgjithësi. Sipërmarrësi duhet t'i jape Mbikqyrësit të Punimeve njoftime të arsyeshme përmes të mundur që ky inspektim të kryhet.

### 2.4 Materialet

#### Çimento

a. Çimento Portland e Zakonshme do të përdoret me BS 12 ose ASTM C-150 Tipi II-të ose Tipi V-të. Kjo do të përdoret aty ku betoni nuk është në kontakt me ujera të zeza, tub gazi ose ujerat nëntokesore.

b. Çimento Portland Sulfatë e Rezistueshme do të përdoret me BS 4027. Kjo do të përdoret përmes strukturat e betoneve duke përfshire pusetat dhe të gjitha përkatësitet e tjera në kontakt me ujerat e zeza, tubin e gazit ose ujerat nëntokesore.

Çimento duhet të shpërndahet në paketa origjinale të shenuara të pa demtuara direkt nga fabrika dhe duhet të ruhet në një depo, dyshemeja e të cilisë duhet të jetë e ngritur të paktën 150mm nga toka. Një sasi e mjaftueshme duhet mbajtur rezerve përmes siguruar një furnizim

të vazhdueshem në punë, në menyre që të sigurohet që dergesat e ndryshme janë përdorur në atë menyre sic janë shpërndare. Çimentoja nuk duhet ruajtur në kantier për me shume se tre muaj pa lejen e Mbikqyrësit të Punimeve. Çdo lloj tjetër cimento, përvèc asaj që është e parashikuar për përdorimin në punë nuk duhet ruajtur në depo të tilla. E gjithe cimentoja duhet mbajtur e ajrosur mire dhe cdo lloj cimento, e cila ka filluar të ngurtësohet, ose ndryshtet e demtuar apo e keqësuar nuk duhet të përdoret. Fletët e analizave të fabrikave duhet të shoqërojnë cdo dergese duke vertëtuar që cimentoja, e cila shpërndahet në shesh ka qënë e tëstuar dhe i ka plotësuar kerkesat e përmendura me lart. Me të mberritur, certifikatat e provave të tilla duhen ti kalohen për t'i aprovuar Mbikqyrësit të Punimeve. Çimentoja e përfituar nga pastrimi i thaseve të cimentos ose nga pastrimi i dyshemese nuk do të përdoret. Kur udhezohet nga Mbikqyrësi i Punimeve, cimento e dyshimtë duhet të ritestohet për humbjen e fortësise në ngjeshje.

#### Inertet

##### Të përgjithshme

Me përjashtim të asaj që është modifikuar ketu, inertet (të imta dhe të trasha) për të gjitha tipet e betonit duhet të përdoren duke respektuar STASH-512-78 (Standarti Shqiptar) ose në përputhje me ASTM C 33 "Inertet e betonit nga burime natyrale". Ato duhet të janë të fortë dhe të qëndrueshem dhe nuk duhet të përbajnë materiale të demshme që veprojnë kunder fortësise ose qëndrueshmerise se betonit ose, në rast të betonarmese mund të shkatërrojë këtë përforcim.

Materialet e përdorura si inerte duhet të përftohen nga burimet të njohura për të arritur rezultatë të kenaqshme për klasa të ndryshme të betonit. Nuk do të lejohet përdorimi i inerteve nga burime, të cilat nuk janë të aprovuara nga Mbikqyrësi i Punimeve.

#### Inertet e imta

Inertet e imta për katégoritë e betonit A, B dhe C (respektivisht M100, M200, M2500) konform STASH 512-78, do të janë prej rere natyrale, gure të shoshitur, ose materiale të tjera inerte me të njëjtat karakteristika apo kombinim të tyre. E gjitha kjo duhet të jetë pastruar shume mire, pa masa të mpiksura, cifla të buta e të

vecanta, vajra distiliimi, alkale, lende organike, argjile dhe sasi të substancave të demtuese.

Përbajtja maksimale e lejueshme e lymit dhe substancave të tjera demtuese është 5%. Materialet e marra nga gure të papërshtashem për inerte të trasha nuk duhet të përdoren si inerte të imta. Inertet e imta të marra nga guret e shoshitur duhet të janë të mprehtë, kubike, të fortë, të dendur dhe të durueshem dhe duhet të grumbullohen në një platforme për të patur një mbrojtje të mjaftueshme nga pluhurat dhe përzierjet e tjera.

Shkalla e shpërndarjes për inertet e imeta të specifikuara si me lart, duhet të jenë brenda kufijve të meposhtëm, të përcakuara nga Mbikqyrësi i Punimeve.

Masa e Sitës	Përqindja që kalon (peshe e thatë)
10.00mm	100
5.00mm	89 në 100
2.36mm	60 në 100
1.18mm	30 në 100
0.60mm (600 um)	15 në 100
0.30mm (300 um)	5 në 70
0.15mm (150 um)	0 në 15

Inertet e imeta për katëgorinë D të betonit duhet të jenë të një cilesie të mire nga rera e brigjeve. Ajo duhet të jetë pastruar nga materialet natyrale e klasifikuar nga

me e holla deri tëk me e trasha, pa copeza, nga argjila, zgjyra, hirera, plehra dhe cifla të tjera. Nuk duhet të përbaje me shume se 10% të materialit me të holle se 0.10mm (100um) të hapesires në rrjetë, jo me shume se 5% të pjeses se mbetur në 2.36mm sitë; i gjithe materiali duhet të kaloje nëpër një rrjetë 10mm.

#### Inertet e trasha

Inertet e trasha për katëgoritë e betonit A, B dhe C do të përbehen nga materiale guri të thyer apo të nxjere ose një kombinim i tyre, me një mase jo me shume se 20 mm, dhe do të jenë të pastër, të fortë, të qëndrueshem, kubik dhe të formuar mire, pa lende të buta apo të thermueshme, ose copeza të holla të stërgjatura, alkale, lende organike ose masa apo substanca të tjera të demshme. Lendet demtuese në inerte nuk duhet të kalojnë me shume se 3 %. Klasifikimi për inertet e trasha të specifikuara sa me sipër duhet të jetë brenda kufijve të meposhtëm:

Masa e sitës	Përqindja e kalimit (në peshe të thatë)
50.0 mm	100
37.5 mm	90 në 100
20.0 mm	35 në 70
10.0 mm	10 në 40
5.0 mm	0 në 5

Inertet e trasha për katëgorinë D të betonit duhet të jenë tulla të thyera të prodhua prej tullave të cilesise se pare ose grumbulli i tyre, ose nga tulla të mbipjekura. Nuk do të thyhen për përdorim për inerte të imta as tullat e papjekura apo grumbulli i tyre dhe as ato që janë bere porose gjatë procesit të pjekjes. Agregati me tulla të thyera nuk duhet të përbaje gjethë, kashtë dhe, rere ose materiale të tjera të huaja dhe ose mbeturina të tjera. Inertet

prej tullave të thyera duhet të jenë të një diametri 25-40 mm dhe nuk duhet të përmbajnë asje që të kaloje nëpërmjet sitës 2.36 mm.

#### Raportët e inerteve të trasha dhe të imta

Raporti me i përshtatshem i volumit të inerteve të trasha në volumin e inerteve të imta duhet të vendoset nga prova e ngjeshjes se kubikeve të betonit, por Mbikqyrësi i Punimeve mund të urdheroje që keto raportë të ndryshojnë lehtësisht sipas klasifikimit të inerteve ose sipas peshes në se do të jetë e nevojshme, në menyre që të prodhohen klasifikimet e duhura për përzjerjet e inerteve të trasha dhe të holla.

Sipërmarrësi duhet të beje disa prova në kubiket e marre si kampionë dhe të shenoje inertet dhe fraksionimin e tyre, përzjerjen e betonit në fillim të punës dhe kur ka ndonjë ndryshim në inertet e imta apo të trasha ose në burimin e tyre të furnizimit. Keta kubike duhet të testohen në laborator në kushtë të njëjta, përvèc rastëve të ndryshimeve të vogla në raportët përkatëse të inerteve të imta dhe të trasha (lart apo poshtë) nga raporti me i mire i arritur nga analizat e sitës. Kubiket duhet të testohen nga 7 deri 28 ditë.

Nga rezultatët e ketyre provave (tëstëve) Mbikqyrësi i Punimeve mund të vendose për raportët e trashesise se inerteve të imta që duhet të përdoren për cdo përzjerje të mevonëshme gjatë zhvillimit të punës ose deri sa të ketë ndonjë ndryshim në inerte.

#### Shpërndarja

Në kantier nuk do të sillen inerte për tu përdorur derisa Mbikqyrësi i Punimeve të ketë aprovuar inertet për tu përdorur dhe masat përlarjen, etj.

Me tëj nga Sipërmarrësi do të merren kampionë në cdo 75m<sup>3</sup> nën mbikqyrjen e Mbikqyrësit të

Punimeve, për cdo tip inerti të shpërndare në kantier (tërrën) dhe të dorezuar përfaqësuesit të Mbikqyrësit të Punimeve për provat e kontrolleve të zakonshme. Kosto e të gjitha tëstëve do të mbulohet nga Sipërmarrësi.

#### Ruajtja e materialit të betonit

Çimento dhe inertet duhet të mbrohen në cdo kohë nga demtuesit dhe ndotjet. Sipërmarrësi duhet të siguroje një konténier apo ndertëse për ruajtjen e cementos në shesh. Ndertësa ose konténieri duhet të jetë e thatë dhe me ventilim të përshtatshem. Në se do të përdoret me shume se një lloj cimentoje në punime, konténieri apo ndertësa duhet të jetë e ndarë në nëndarje të përshtatshme sipas kerkesave të Mbikqyrësit të Punimeve si dhe duhet ushtruar kujdes i madh që tipe të ndryshme cimentoje të mos jenë në kontakt me njëra tjetren.

Thaset e cementos nuk duhet të lihen direkt mbi dysheme, por mbi shtresa druri apo pjese të ngritur trotuari për të lejuar keshtu qarkullimin efektiv të ajrit rreth e qark thaseve.

Çimentoja nuk duhet të mbahet në një magazinë të përkohshme, përvec rastëve kur është e nevojshme për organizimin efektiv të përzjerës dhe vetëm kur është marre aprovimi i meparshem i Mbikqyrësit të Punimeve.

Agregati duhet të ruhen në kantier në hambare ose platforma betoni të padepërtueshme të përgatitura posacerisht, në menyre që fraksionë të ndryshme inertesh të mbahen të ndara për gjithe kohen në menyre që përzierja e tyre të ulet në minimum.

Sipërmarrësit mund t'i kerkohet të kryeje në kantier procese shtëse dhe/ose larje efektive të inerteve atëhere kur sipas Mbikqyrësit të Punimeve ky veprim është i nëvojshem për të siguruar që të gjitha inertet plotësojnë kerkesat e specifikimeve në kohen kur materialet e betonit janë përzjere. Mbikqyrësi i Punimeve do të aprovoje metodat e përdorura për përgatitjen dhe larjen e inerteve.

### Uji për cimento

Uji i përdorur për beton duhet të jetë i pastër, i freskët dhe pa baltë, papastëri organike vegetale dhe pa kripëra dhe substanca të tjera që nderhyjnë ose demtojnë forcen apo durueshmerinë e betonit. Uji duhet të sigurohet mundesisht nga furnizime publike dhe mund të merret nga burime të tjera vetëm nëse aprovohet nga Mbikqyrësi i Punimeve. Nuk duhet të përdoret asnjëherë ujë nga gjermimet, kullimet sipërfaqesore apo kanalet e vaditjes. Vetëm ujë i aprovar nga ana cilësore duhet të përdoret për larjen e pastrimin e armaturave, kujdesin e betonit si dhe për qëllime të ngjashme.

## 2.5 Kerkesat për përzjerjen e betonit

### Fortësia

Klasifikimet i referohen raportëve të cementos, inërtve të imta dhe inerteve të trasha. Kerkesat për përzjerjen e betonit duhet të konsistojnë në ndarjen proporcionale dhe përzjerjen për fortësitë e meposhtme kur behen tëstët e kubikeve;

Klasa e betonit	Fortësia në shtypje në N/mm <sup>2</sup> (NËËTON/mm <sup>2</sup> )	
	7 ditë	28 ditë
Klasa A&A (M100) (s)1:1,5: 3	17.00	25.50
Klasa B&B (M200) (s)1:2:4	14.00	21.00
Klasa C&C (M250) (s)1:3:6	6.50	10.00

Klasa D&D (M300) (s)1:6:12

Me pelqimin e Menaxherit të Projektit

Shenim. (s) = Çimento sulfatë e rezistueshme.

#### Raporti uje-cimento

Raporti uje-cimento është raport i peshes se cimentos në të. Përbajtja e ujit duhet të jetë efikase për të prodhuar një përzjerje të punueshme të fortësise se specifikuar, por përbajtja totale e ujit duhet të përcaktohet nga tabela e meposhtme:

Klasa e betonit	Max. i ujit të lire/raporti cimento
Klasa A&A (M100) (s)1:1,5:3	0.5
Klasa B&B (M200) (s)1:2:4	0.6
Klasa C&C (M250) (s)1:3:6	0.65
Klasa D&D (M300) (s)1:6:12	Me pelqimin e Mbikqyrësit të Punimeve

Shenim. (s) = Çimento sulfatë e rezistueshme.

#### Qëndrueshmeria

Raportët e përberesve duhet të janë të ndryshem për të siguruar qëndrueshmerinë e desheruar të betonit kur provohet (testohet), në përshtatje me kerkasat e meposhtme ose sipas urdherave të Mbikqyrësit të Punimeve.

#### SPECIFIKIMET TEKNIKE

---

Përdorimet e betonit	Min&Max (mm)
Sekcionët normale të përforcuara të ngjeshura me vibrime, ngjeshja me dore e mases se betonit	25 në 75
Sekcionë prej betonarmeje të renda të ngjeshura me vibracion, beton i ngjeshur me dore në pllaka të përforcuara normalisht, trare, kollona dhe mure.	50 në 100

Në të gjitha rastet, raportët e agregatit në beton duhet të janë të tillë që të prodhohen përzjerje të cilat do futën nëpër qoshe edhe cepa të formave si dhe përreth përforcimit pa lejuar ndarjen e materialeve.

## **2.6 Matja e materialeve**

Inertet e imeta dhe të trasha do të peshohen ose të matën me kujdes në përshtatje me kerkesat e Manaxheri të Projektit. Ato nuk do të matën në asnjë rast me lopata apo karroca dore. Cemento do të matët me thase 50 kg dhe masa e përzjerjes do të jetë e tille që grumbulli i materialeve të përshtatët për një ose me shume thase.

## **2.7 Metodat e përzjerjes**

Betoni duhet të përzjehet në përzjeresa mekanike të miratuar që me pare. Përzjersi, hinka dhe pjesa përpunuese e tij duhet të jenë të mbrojtura nga shiu dhe era. Inertet dhe cimento duhet të përzjehen se bashku para se të shtohet uje derisa përsjerja të fitoje ngjyren dhe fortësinë e duhur. Duhet të largohen papastërtirat dhe substancat e tjera të padeshirueshme. Uji nuk duhet të shtohet nga zorra apo rezervuare në menyre të pakudesshme. I gjithe betoni duhet të përzihet uniformisht në fabrika modernë përzjerjeje për prodhimin maximal të betonit të nëvojshem për plotësimin e punës brenda kohes se përcaktuar pa zgjeluar kohen e nevojshme për përzjerje. Betoni duhet të përzjehet në përzjeresa betoni për kohezgjatjen e kerkuar për shpërndarjen uniforme të përberesve për të prodhuar një mase homogjenë me ngjyre dhe fortësi por jo me pak se 1-1/2 minutë. Përzjeresi duhet të përdoret nga punëtorë të specializuar që kanë ekspérience të meparshme në drejtimin e përdorimin e pezjeresit të betonit.

Me mbarimin e kohes se përzjerjes, përzjeresi dhe të gjitha mjetët e përdorura do të pastrohen mire përpara se betoni i mbetur në to të ketë kohe të forcohet.

Në asnjë menyre nuk duhet që betoni të përzjehet me dore pa miratimin e Mbikqyrësit të Punimeve, miratim ky që do të jepet vetëm për sasi të vogla në kushtë të vecanta.

## **2.8 Provat e fortësise gjatë punës.**

Sipërmarrësi duhet të siguroje për qëllimet e provave një set 3 kubikesh për cdo strukture betoni, përfshire derdhje betoni nga 1-15 m<sup>3</sup>. Për derdhje betoni me shume se 15 m<sup>3</sup>, Sipërmarrësi duhet të siguroje të paktën një set shtëse 3 kubikesh për cdo 30 m<sup>3</sup> shtëse. Në se mesatarja e proves se fortësise se kampionit për cdo porcion të punës bie poshtë minimumit të lejueshem të fortësise se specifikuar, Mbikqyrësi i Punimeve do të udhezoje një ndryshim në raportët ose përbajtjen e

ujit në beton, ose të dyja, në menyre që Punëdhenësi të mos ketë shtëse kostojë. Sipërmarrësi duhet të përcaktoje të gjitha kampionët që kanë të bejnë me raportët e betonimit prej nga ku janë marre. Nëse rezultatët e tëstëve të fortësise mbas kontrollit të specimentit tregojnë se betoni i përfshuar nuk i plotëson kerkesat e specifikuara ose kur ka prova të tjera që tregojnë se cilesia e betonit është nën nivelin e kerkesave të specifiuara,

betoni në vendin, që përfaqëson kampioni do të refuzohet nga Mbikqyrësi i Punimeve dhe Sipërmarrësi do ta levize dhe ta rivendose masen e kthyer të betonit mbrapsh me shpenzimet e veta. Sipërmarrësi do të mbuloje shpenzimet e të gjitha provave që do të behen në një laborator që është aprovuar Punëdhënësit.

## 2.9 Transportimi i betonit

Betoni duhet të levizet nga vendi i përgatitjes në vendin e vendosjes përfundimtare sa me shpejt në menyre që të pengohet ndarja ose humbja e ndonjë përberesi.

Kur të jetë e mundshme, betoni do të derdhet nga përzjeresi direkt në një paisje që do të beje transportimin në destinacionin përfundimtar dhe betoni do të shkarkohet në menyre aq të mbledhur sa të jetë e mundur në vendin përfundimtar për të shmangur shpërndarjen ose derdhjen e tij.

Në se Sipërmarrësi propozon të përdore pompa për transportimin dhe vendosjen e betonit, ai duhet të paraqëse detaje të plota për paisjet dhe tekniken e përdorimit që ai propozon për të përdorur për tu miratuar tëk Mbikqyrësi i Punimeve.

Në rastet kur betoni transportohet me rreshqitje apo me pompa, kantieri që do të përdoret, duhet të projektohet për të siguruar rrjedhjen e vashdueshme dhe të panderprere në rrepire apo gryke (hinke). Fundi i pjerresise ose i pompes se shpërndarjes duhet të jetë i mbushur me uje para dhe pas cdo përiudhe punë dhe duhet të mbahet pastër. Uji i përdorur për ketë qëllim, duhet të largohet (derdhet) nga çdo ambjent punë i përhershëm.

## 2.10 Hedhja dhe ngjeshja e betonit

Sipërmarrësi duhet të ketë aprovimin e Mbikqyrësit të Punimeve për masat e propozuara përpara se të filloje betonimin.

Të gjitha vendet e hedhjes dhe të ngjeshjes se betonit, duhet të mbahen në mbikqyrje të vazhdueshme nga pjesetaret përkatës të ekipeve të Sipërmarrësit. Sipërmarrësi duhet të ndjeje nga afer ngjeshjen e betonit, si një punë me rendesi të madhe, objekt i të cilit do të jetë prodhimi i një betoni të papërshkushem nga uji me një densitetë dhe fortësi maximale.

Pasi të jetë përzjere, betoni duhet të transportohet në vendin e tij të punës sa me shpejt që të jetë e mundur, i ngjeshur mire në vendin rreth përforcimit, i përzjere sic duhet me lopatë me mjetë të përshtatshme celiku për kallepe duke siguruar një sipërfaqe të mire dhe beton të dendur, pa vrima, dhe i ngjeshur mire për të sjelle uje në sipërfaqe dhe për të ndaluar xhepat e ajrit. Armatura duhet të jetë e hapur në menyre të tille që të lejoje daljen e bulezave të ajrit, dhe betoni duhet të vibrohet me cdo kusht me mekanizma vibruese për ta bere atë të dendur, aty ku është e nevojshme

Betoni duhet të hidhet sa është i fresket dhe para se të ketë fituar qëndrueshmerinë fillestare, dhe në cdo rast jo me vonë se 30 minuta pas përzjerjes.

Metoda e transportimit të betonit nga përzjeresi në vendin e tij të punës duhet të aprovohet nga Mbikqyrësi i Punimeve.

Nuk do të lejohet asnjë metode që nxit ndarjen apo vecimin e pjeseve të trasha dhe të holla, apo që lejojnë derdhjen e betonit lirisht nga një lartësi me e madhe se 1.5m. Kur hedha e betonit nderpritët, betoni nuk duhet në asnjë menyre të lejohet të formoje skaje apo anë, por duhet të ndalohet dhe të forcohet mire në një ndalese të ndertuar posacerisht dhe të formuar mire për të krijuar një bashkim konstruktiv efikas, që është në përgjithesi, në qoshet e djaththa drejt armatimit kryesor. Pozicioni dhe projekti i fugave të tilla, duhet të aprovohen nga Mbikqyrësi i Punimeve.

Menjëhere para se të hidhet betoni tjetër, sipërfaqet e të gjitha fugave duhet të kontrollohen, të pastrohen me furce dhe të lahen me llaç të pastër. Është e keshillueshme që ashpërsia e betonit të jetë arritur kur ngjyra behet gri dhe të mos lihet derisa të forcohet.

Para se betoni të hidhet në ose kundrejt një germimi, ky germim duhet të jetë i forcuar dhe pa uje të rrjedhshem apo të ndenjur, vaj dhe lende të demshme. Balta e qullet dhe materialet të tjera dhe në rast germim guresh, copesa dhe thermija do të hiqën. Gropa duhet të jetë e qullet por jo e lagur dhe duhet të ndermerren masa paraprake për të parandaluar ujerat nënëtokesore që të demtojnë betonin e pa hedhur ose të shkaktojnë levizjen e betonit.

Aty ku është e nevojshme apo e kerkuar nga Mbikqyrësi i Punimeve, betoni duhet të vibrohet gjatë hedhjes me vibratore të brendshem, të afta për të prodhuar vibrime jo me pak se 5000 cikle për minutë. Sipërmarrësi duhet të tregoje kujdes për të shhangur kontaktin midis vibratoreve dhe përforcimit, dhe të evitoje vecimin e inerteve nga vibrimi i tëpërt. Vibratoret duhet të vendosen vertikalish në beton 500

Larg dhe të tërhiqën gradualisht kur flluckat e ajrit nuk dalin me në sipërfaqe. Nqs, në vazhdim, shtypja është aplikuar jashtë armaturës, duhet të kihet kujdes i madh që të shmanget demtimi i betonarmese.

Kur betoni vendoset në ndalesa horizontale ose të pjerreta të kalimit të ujit, kjo e fundit duhet të zhvendoset duke i lenë vendin betonit që duhet të ngjeshet në një nivel pak me të lartë se fundi i ndaleses se ujit para se të leshohet uji për të siguruar ngjeshje të plotë të betonit rrëth ndaleses se ujit.

## 2.11 Betonim në kohë të nxehtë

Sipërmarrësi duhet të tregoje kujdes gjatë motit të nxehtë për të parandaluar carjen apo plasaritjen e betonit. Aty ku është e realizueshme, Sipërmarrësi duhet të marre masa që betoni të hidhet në mengjes ose natën vonë.

Sipërmarrësi duhet të ketë kujdes të veçantë për kerkesat e specifiuara ketu për kujdesin. Kallepet duhet të mbulohen nga ekspozimi direkt në diell si para vendosjes se betonit, ashtu edhe gjatë hedhjes dhe vendosjes. Sipërmarrësi duhet të marre masa të përshtatshme për të siguruar që armimi dhe hedhja e mases për tu betonuar është mbajtur në temperaturëat me të uleta të zbatueshme.

## 2.12 Kujdesi për betonin

Vetëm nëqoftëse është përcaktuar apo urdheruar ndryshe nga Mbikqyrësi i Punimeve, të gjitha betonet do të ndiqën me kujdes si me poshtë:

Sipërfaqe betoni horizontale: do të mbahet e laget vazhdimisht për të paktën 7 ditë pas hedhjes. Ato do të mbulohen me materiale ujëmbajtës si thase kerpi, pelhure, rere e pastër ose rrogos ose metoda të tjerra të miratuara nga Mbikqyrësi i Punimeve.

Sipërfaqe vertikale: do të kujdesen fillimisht duke lenë armaturat në vend pa levizur, duke varur pelhure ose thase kerpi mbi sipërfaqen e përfunduar dhe duke e mbajtur vazhdimisht të laget ose duke e mbuluar me plasmas.

## 2.13 Forcimi i betonit

Me përfundimin e germimit dhe aty ku tregohet në vizatimet ose urdherohet nga Mbikqyrësi i Punimeve, një shtrese forcuese betoni e katégorise D jo me pak se 75

e trashe ose e thelle do të vendoset për të parandaluar shpërberjen e mases dhe për të formuar një sipërfaqe të pastër punë për strukturen.

## 2.14 Kallëpet ose armaturat

Armaturat ose kallepet duhet të jenë në përshtatje me profilet, linjat dhe dimensionët e betonimit të përcaktuara në skica, të fiksuar apo të mbështëtura me pyka apo mjetë të ngjashme për të lejuar që ngarkimi të jet i lehtë dhe format të levizen pa demtime dhe pa goditje në vendin e punës.

Furnizimi, fiksimi dhe levizja e kallepeve duhet të jetë pjese e punës brenda cmimit njësi të paraqitur në Ofertën e tenderit për katëgori të ndryshme të betonit të furnizuar dhe të hedhur në punë.

Kallepi duhet të ndertohet me vija që mbyllen lehtësish për largimin e ujit, materialeve të demshme dhe për qëllime inspektimi, si dhe me lidhesa për të lehtësuar shkeputjen pa demtuar betonin. Të gjitha mbështëset vertikale duhet të jenë të vendosura në menyre të tille që mund të ulen dhe kallepi të shkeputët lehtë në goditje apo sheputje. Kallepe për traret duhet të montohen me një pjese ngritëse 6mm për cdo 3m shtrirje.

Metodat e fiksimit të kallepit faqë të ekspozuara të betonit nuk duhet të përfshijnë ndonjë lloj fiksusi në beton në menyre që të kemi sipërfaqe të shështë betoni. Asnjë bulon, tël apo ndonjë mjet tjeter përdorur për qëllime fiksimi të kallepeve apo armimit nuk duhet të përdoret në betonim i cili do të jetë i papërshkueshem nga uji. Lidhjet e përhershme metalike dhe spesoret nuk duhet të kenë pjese të tyre fiksuse si të përhershme Brenda 50 mm të sipërfaqes se përfunduar të betonit, dhe ndonjë vrime e lenë në faqët e betonit e paekspozuar duhet që të mbyllë përmes një suvatimi me llac cimento të fortë 1:2.

Një tolerance prej 3mm në rritje në nivel do të lejohet në ngritjen e kallepit i cili duhet të jetë i fortë, rigjid përkundrejt betoneve të laget, vibrimeve dhe ngarkesave të ndertimit dhe duhet të mbetët në përshtatje të plotë me skicen dhe nivelin e pranuar përpara betonimit. Ajo duhet të jetë sic duhet i papërshkueshem nga uji që të

siguroje që nuk do të ndodhin “disekuilibra” ose largimin e llacit për në bashkimet, ose të lengut nga betoni.

Të gjitha qoshet e jashtme të betonit që nuk janë vendosur përgjithmonë në toke duhet tu jepet 18mm kanal, përvec aty ku tregohet ndryshe në vizatimet.

Tubat, tubat fleksibel (për linjat elektrike) dhe mjetët e tjera për fiksimin dhe konët ose të tjera pajisje për formimin e vrimave, kanaleve, ulluqëve etj, duhet që të fiksohen në menyre rigjide në armaturat dhe aprovimi i Mbikqyrësit të Punimeve do të kerkohet përpara.

Druri (derrasa) i armaturave nuk duhet të deformohen kur të lagen. Për sipërfaqe të paekspozuara dhe punime jo finë, mund të përdoret derrase armature e palemuar. Në të gjitha rastet e tjera sipërfaqja në kontakt me betonet duhet të jetë e lemuar (zduguar). Druri duhet të jetë i staxhionuar mire, pa nyje, të cara, vrima të vjetra gozhdash dhe gjera të ngjashme dhe pa material tjetër të huaj të ngjitur në të.

## 2.15 Ndërtimi dhe cilësia e armaturës

Armatura duhet të jetë mjaft rigjide dhe e fortë në menyre që t'i qëndroje forces se betonit dhe të cdo ngarkese konstruktive dhe duhet të jetë e formes se kerkuar. Njëri nga të dy materialet mund të përdoret, druri ose metali. Cilido material të jetë përdorur, duhet të jetë i mberthyer në menyre gjatësore dhe tërthore, i përforcuar dhe gjithashtu për të siguroje rigjiditetin duhet të jetë i papërshkueshem nga uji në të gjitha rastet e paparashikuara.

Armatura e mire duhet të përdoret për të prodhuar një punë përfundimtare me cilesi të lartë pavaresisht që gjurmet e shenjave të kallepit të armimit mbi sipërfaqen e betonit do të mbetën. Armatura duhet të jetë nga veshje me derrase të thatë, ose armature me sipërfaqe metalike të cilesise se lartë duhet të përdoren. Armatura e cilesise se ulet mund të përdoret për sipërfaqe që duhet të suvatohen ose ato të groposura në toke, dhe duhet të montohen nga derrasa në forme pykash me qoshet e lemuara dhe të sigurta ose nga armatura celiku të aprovuara.

Pjesa e brendshme e të gjithe armaturave (përjashto ato për punimet që do të mbarohen me suvatum) duhet të lyhen me vaj liri, naftë bruto, ose sapun cdo here që ato të fiksohen. Vaji duhet të aplikohet përpara se të jetë vendosur përforcimi dhe nuk duhet lejuar që lyerja të preke peforcimin. Vajosja etj, behen që të parandaloje ngjitjen e betonit tëk armature.

Armatura duhet të goditët pa tronditur, vibruar ose demtuar betonin. Armatura që do të ripërdoret duhet të riparohet dhe pastrohet përpara se të rivendoset. Sipërfaqet e brendshme të gjithe armaturave duhet të pastrohen komplet përpara vendosjes se betonit.

Kur armatura është prej lende drusore, sipërfaqja e brendshme duhet të laget pikerisht përpara se të hidhet betoni për të shmangur keshtu absorbimin e lageshtires nga betoni.

Megjithatë për ndonjë armature momentale ose të propozuar duhet të merret miratimi i Mbikqyrësit të Punimeve, dhe Sipërmarrësi duhet të mbaje përgjegjesi të plotë për kapacitetin e tij dhe për përbushjen e kesaj klauzole si dhe për ndonjë konseguence të dukshme të një punë të parakohshme ose të demshme.

Ai duhet të heqë dhe rivendose ndonjë ngritje të manget ose derdhje të betonit për të cilin armatura ka defektë në zbatim të kesaj klauzole, në një mase të tille sic ndoshta kerkohet nga Mbikqyrësi i Punimeve.

Pasi të vendoset në pozicion armatura duhet të mbrohet kundrejt të gjitha dëmtimeve dhe efekteve të motit dhe ndryshimeve të temperaturës. Në qoftë se kjo është gjetur si e pazbatueshme për vendosjen e menjehershme të betonit, armatura duhet të inspektohet përpara se betoni të hidhet për t'u siguruar që bashkimet janë të puthitura, që forma është sipas modelit dhe që të gjitha papastërtitë janë rihequr përfshire ndonjë veprim të ujtit nga lageshtira e përmendur me sipër

Vetëm lidhjet dhe shtrengimet etj. të aprovuara nga Mbikqyrësi i Punimeve duhet të përdoren. Tërheqjet, konët, pajisjet larese ose të tjera mekanizma të cilat lenë vrima ose depresione në sipërfaqen e betonit me diametra me të mëdha se 20 mm nuk do të lihen brenda formave.

## 2.16 Heqja e armaturës

Armatura nuk duhet të lëvizet derisa betoni të arrijë fortësinë e duhur për të siguruar një qëndrueshmëri të struktura dhe për të mbajtur ngarkesën në këputje dhe cdo ngarkesë konstruktive që mund të veprojë në të. Betoni duhet të jetë mjaft i fortë dhe të parandalohet dëmtimi i sipërfaqeve nëpërmjet përdorjes me kujdes të veglave në heqjen e formave.

Armatura duhet të hiqet vetëm me lejen e Mbikqyrësit të Punimeve dhe puna e dukshme pas marrjes të një lejeje të tille duhet të kryhet nën supërvizionin përsosur të një tekniku ndertimi kompetënt. Kujdes i madh duhet të ushtrohet gjatë levizjes se armaturës për të shhangur tronditjet ose në të kundert shtypjen në beton

Në rastin kur Mbikqyrësi i Punimeve e konsideron që Sipërmarrësi duhet të vonoje heqjen e armaturës ose për shkak të kohes ose për ndonjë arsyet tjeter ai mund të urdheroje Sipërmarrësin që të vonoje të tilla levizje dhe Sipërmarrësi nuk duhet të ankohet për vonësa në konseguence të kesaj.

Pavarësisht nga kjo ndonjë njoftim i lejuar ose aprovim i dhënë nga Mbikqyrësi i Punimeve, Sipërmarrësi duhet të jetë përgjegjës për ndonjë demtim për punën dhe cdo dëmtim përrjedhim shkaktuar nga levizja ose që rezulton nga levizja e armaturës.

Tabela me poshtë është dhenë si një guide për Sipërmarrësin dhe nuk ka rrugë që cilorn Sipërmarrësin nga detyrimet këtu:

Tipi i Armaturës	Betoni
Soleta dhe traret në anë të mureve 1 Ditë dhe kollonat e pangarkuara	
Mbështetjet e soleta dhe trareve	7 Ditë
të lena qëllimi shët në vend	
Levizja e qëllimshme e mbështetseve	14 Ditë
Të soletave dhe trareve (temperaturëa e ambientit duhet të jetë	
25 grade celsius)	

## 2.17 Betoni i parapërgatitur

Përjashto rastin kur specifikohet ndryshe këtu njësitë e betonit të parapërgatitur duhet të derdhen në tipin e aprovuar të cdo kallepi me një numer individual ose shkronjë për qëllime identifikimi. Numri i shkronjës duhet të jetë ose i stampuar ose e futur në kallep në menyre që cdo njësi e betonuar në një kallep të posacem do të deshmoje identifikimin e kallepit. Në vazhdim data e betonimit të produktit duhet gjithashtu të gervishtët ose lyhet me boje mbi modelin. Pozicioni i shenjës se identifikimit të kallepit dhe datës duhet të jenë në faqën e cila nuk do të ekspozohet në punën e përfunduar dhe duhet të aprovohet nga Mbikqyrësi i Punimeve përpala se betonimi të fillojë.

Betoni për njësinë e parafabrikuar duhet të testohet sic specifikohet këtu dhe duhet të vendoset dhe kompaktohet nga mënyrat e aprovuara nga Mbikqyrësi i Punimeve. Njësitë e betonit të parafabrikuar nuk duhet të levizen ose transportohen nga vendi i betonimit derisa të ketë kaluar një përiudhe prej 28 ditësh nga data e betonimit. Klauzolat këtu referuar betonit, hekurit të armuar dhe armaturës duhet zbatuar njësoj edhe për betonin e parapërgatitur.

## 2.18 Pllakat e betonit

Pllakat e betonit duhet të prodhohen në fabrika të specializuara për prodhimin e tyre. Ato duhet të plotësojnë një sërë kërkesash:

Dimensioni      30x15x6cm

Përdorimi      Këmbësore dhe Trafik të Lehtë

Pesha specifike      >2200 kg/m<sup>3</sup>

Rezistëncë në shtypje >500 kg/cm<sup>2</sup>

Përshkueshmëria nga uji      <12%

Ngjyra Sipas Porosisë

Sasia për m<sup>2</sup> 11.1 copë

Pllakat duhet të jenë të prodhuara me dy shtresa

Shtresa 1 – Shtresa e Poshtme, përbën 88% të volumit të pllakes dhe do jetë e prodhuar në presa me presion dhe vibrim për të garantuar Marken e Betonit dhe uniformitetin. Betoni i prodhuar duhet të jetë i Klasës A-A, i përgatitur me Inertë të fraksionuara me granulometri 08mm dhe çimento Portland e rezistueshme. Ngjyra në ketë shtrese mund të realizohet me porosi.

Shtresa 2 – Shtresa e Sipërme, përbën 12% të volumit të pllakës (spesorit) realizohet me inerte të fraksionuara me granulometri 0-5mm, inerte të seleksionuara kuarc me granulometri 13mm, oksid hekuri dhe çimento Portland e rezistueshme.

Pllakat duhet të jenë të produara me sipërfaqe të ashpër (për të evitar rrreshqitjen) dhe të rezistueshme ndaj ngricave.

### 3 PUNIMET E SHTRESAVE

#### 3.1 SHTRESA BAZE ME MATERIAL GURE TË THYER

##### 3.1.1 Qëllimi dhe definicioni

Ky seksion përmban përgatitjen e vendosjen e cakellit të minave, cakellit të thyer dhe atij makadam në pjesen e themelit. Shtresa "cakell mina, i thyer dhe makadam", me fraksionë deri 65mm dhe shtresa deri 150 mm quhen "themel me gur të thyer" Ndryshimet ndermjet tyre janë: Cakell mina janë materiale të produhuara me mina në guroret e aprovuara me fraksionë nga 0 deri 65mm. Cakell i thyer janë materialet të produhuara me makinëri me fraksionë të kufizuara 0 deri në 65mm. Makadam është një shtrese e ndertuar nga cakell i thyer dhe ku boshilqet mbushen me fraksionë me të imta duke krijuar një shtrese kompaktë.

##### 3.1.2 Materialet

Agregatët (inertet) e përdorura për shtresen baze të përbere prej gureve të thyer do të merren nga burimet e caktuara në lumenj ose gurore. Kjo shtrese nuk do të përbaje material copezues (prishes) si psh, pjese shkembinjsh të dekompozuar ose material argjilor. Agregati i thyer duhet të plotësoje kerkesat e meposhtme:

##### 3.1.3 Ndertimi

###### Gjendja

Para se të ndertohet shtresa baze prej guresh të thyer duhet të plotësohen keto kerkesa: Shtresa poshtë saj duhet të plotësoje kerkesat e shtreses në fjale. Asnjë shtrese themeli prej guresh të thyer nuk do të ngjeshet nëse shtresa poshtë saj është aq e lagur nga shiu ose për arsyet e tjetra sa të përbeje rrezik përdemtimin e tyre.

###### Gjeresia

Gjeresia totale e themelit me cakell (gur të thyer) do të jetë sa ajo e dhenë në Vizatimet ose në udhezimet e Mbikqyrësit të Punimevet.

###### Shpërndarja

Materiali do të grumbullohet në menyre të mjaftueshme për të siguruar që pas ndertimit shtresa ngjeshese të plotësoje të gjitha kerkesat e duhura për trashesinë, nivelet, seksionin tërthor, dhe densitetin e shtreses. Asnjë gropezim nuk do të formohet kur shtresa të ketë përfunduar tëresisht. Shpërndarja do të behet me makinëri ose me krahe. Trashesia maksimale e shtreses të formuar me gure të therrmuar e ngjeshur me një proces do të jetë sipas vizatimeve.

###### Ngjeshja

Materiali i shtreses se themelit me cakell do të hidhet me dore deri në trashesinë dhe nivelet e duhura dhe plotësisht i ngjeshur me pajisje të përshtatshme, për të fituar densitetin specifik në tëre shtresen me përbajtje optimale lageshtie të përcaktuar. Shtresa e ngjeshur përfundimisht nuk do të ketë sipërfaqe jo të njëtrajtshme, ndarje midis aggregatëve finë dhe të ashpër, rrudha ose difektë të tjera.

##### 3.1.4 Tolerancat në Ndertim

Shtresa baze e përfunduar do të përpunhet me tolerancat e dimensioneve të dhena me poshtë:

###### Nivelet

Sipërfaqja e përfunduar do të jetë brenda kufijve +15mm dhe -25mm nga niveli i caktuar, ndryshimi nga shkallezimi i dhenë të mos e kaloje 0.1% në 30 m gjatësi të matur.

###### Gjeresia

Gjeresia e shtresave të themelit nuk duhet të jetë me e vogel se gjeresia e specifikuar.

###### Trashesia

Trashesia mesatare e materialit për cdo gjatësi të rruges nuk duhet të jetë me e vogel se trashesia e specifikuar

### **3.1.5 KRYERJA E PROVAVE**

#### **Prova Fushore**

Me qëllim që të përcaktojme kerkesat për ngjeshjen (numrin e kalimeve të pajisjes ngjeshese) provat fushore në gjithë gjeresinë e rruges se specifikuar dhe me gjatësi prej 50m do të behen nga Sipërmarrësi para fillimit të punimeve.

#### **Inspektimi Rutinë dhe Kryerja e Provave të Materialeve**

Kjo do të behet për të bere proven e cilesise se materialeve për tu përputhur me kerkesat e ketij seksioni, ose të riparohet në menyre që pas riparimit të jetë në përputhje me kerkesat e specifikuara

#### **GRUPI I PUNES**

Egzon Muhametaj

Hazir Isufaj

Mustaf Vatoci

